

CapaGrund Universal

Špeciálny pigmentovaný základný náter, ktorý dokonale priľne a minimalizuje riziko výkvetov v prípade nových minerálnych omietok.



Popis výrobku

Účel použitia

Vlastnosti

Materiálový základ

Balenie/veľkosti balenia

Farebné odtiene

Stupeň lesku

Skladovanie

Technické údaje

Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

Krycí základný náter pred následnou aplikáciou disperzných, silikónových a silikátových farieb s vynikajúcou priľnavosťou na minerálnych povrchoch, ako aj na starých omietkach zo syntetickej živice a tepelnoizolačných systémoch. Je vhodný aj ako základný náter pod farby na báze polymérnej živice s obsahom rozpúšťadiel. CapaGrund Universal znižuje riziko vzniku výkvetu vápna na alkalických vápenných, vápenno-cementových a cementových omietkach aj na betóne.

- Blokuje zásadité zložky minerálnych omietok
- Vhodný na aplikáciu striekacím zariadením
- Vhodný na prípravu podkladu pre následné nátery silikátovými emulznými farbami
- Podporuje priľnavosť na slabo nasiakavých podkladoch

Disperzia syntetickej živice modifikovaná silikónmi

12,5 l

Biela

CapaGrund Universal je možné tónovať v systéme ColorExpress podľa všetkých bežných kolekcií farebných odtieňov vo svetlých odtieňoch až do hodnoty súčiniteľa odrazu svetla cca 70.

Hodvábne matný

V chlade, bez nebezpečenstva mrazu. Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

- Hustota: 1,4 g/cm³

Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2
+	+	+	+	+

(-) nevhodné / (○) podmienene vhodné / (+) vhodné

Spracovanie

Vhodné podklady	Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.
Príprava povrchu	Nové omietky je možné pretierať po dostatočnom čase zrenia, pretierateľné sú obvykle po 2 týždňoch pri cca 20 °C a 65 % rel. vlhkosti. Za menej priaznivých poveternostných podmienok, napr. ovplyvnených vetrom alebo dažďom, treba dodržať výrazne dlhší čas zrenia. Základný náter pomocou prípravku CapaGrund Universal znižuje riziko vápenných výkvetov. Pri jeho použití je možné finálny náter aplikovať po 7 dňoch zrenia.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE 657

Spôsob nanášania	CapaGrund Universal je možné nanášať štetcom, valčekom alebo pomocou striekacieho zariadenia.
Riedenie	V prípade potreby riedte max. 3% pitnej vody.
Vytvorenie povrchovej vrstvy	Je vhodný najmä na použitie ako krycí základný náter pred následným náterom disperznými, silikónovými a disperzne modifikovanými silikátovými farbami aj rozpúšťadlovými farbami na báze polymérnych živíc.
Spotreba	Cca 150 – 200 ml/m ² , v závislosti od nasiakavosti a povahy podkladu. Presnú spotrebu zistíte pri aplikácii skúšobnej vrstvy.
Podmienky spracovania	Minimálna teplota počas spracovania a vysychania: +5 °C pre materiál, podklad a okolitý vzduch.
Sušenie/čas schnutia	Pri +20 °C a 65 % relatívnej vzdušnej vlhkosti 12 hodín. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšie časy schnutia.
Čistenie nástrojov	Ihneď po použití umyte náradie vodou.
Bezvzduchové nanášanie	Uhol postreku: 50° Dýza: 0,019 – 0,021" Tlak rozprašovania: 150 – 180 barov Po použití umyte náradie a nástroje vodou.
Upozornenie	Nepoužívajte na podklady vystavené priamemu slnku a pri silnom vetre, hmle, daždi, vysokej relatívnej vlhkosti a mrazivom počasí. Pozor na nočné mrazíky! CapaGrund Universal nie je vhodný pre vodorovné povrchy vystavené vode. V oblastiach s miernym sklonom zaistíte riadne odvodnenie. Vzhľadom na špeciálne zloženie a vlastnosti sa CapaGrund Universal nesmie miešať s inými materiálmi.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1), . Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Likvidácia

Odstráňte obsah a obal v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto produktu (kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 30 g/l VOC .

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylová živica, Silikónová živica, Silikáty, Oxid titaničitý, Minerálne pigmenty / plnivá, Voda, Glykoléter, Aditíva, Konzervačný prostriedok.

Bližšie informácie

Vid' karta bezpečnostných údajov.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: február 2022

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: február 2022

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk