

Capatect Sprinter Zusatz

Špeciálna prísada na rýchlejšie vytvorenie filmu na omietke Capatect, penetračnom nátere, fasádnych farbách Muresko a CarboSol počas vlhkého/chladného ročného obdobia.

Popis výrobku

Účel použitia	Špeciálna prísada pre vlhké/chladné ročné obdobie na dodatočnú úpravu omietok Capatect CarboPor, SH- a KD Reibputz, penetračného náteru Capatect, fasádnych farieb Muresko a CarboSol Fassadenfarbe pri teplotách +1 °C až +8 °C a pri vlhkosti vzduchu ≤ 95 % (iné poveternostné podmienky majú nepriaznivý vplyv na vlastnosti pri schnutí).
Vlastnosti	■ Na urýchlenie tvorby filmu na povrchu ■ Prísada na úpravu pre rozsah teplôt +1 °C až +8 °C a vlhkosť vzduchu ≤ 95 %. ■ Pridávanie priamo na stavenisku ■ Odolnosť proti mrazu
Balenie/veľkosti balenia	Plastová fľaška 125 ml.
Farebné odtiene	Transparentne žltý.
Skladovanie	V chladnom a nemrazivom prostredí. Výrobok možno skladovať 6 mesiacov od dátumu výroby, musí byť ale spracovaný v priebehu zimnej sezóny.
Technické údaje	■ Hustota: cca 1,0 kg/l ■ pH: 9,5 - 10,2

Spracovanie

Príprava materiálu	Spracovanie s omietkou: Zamiešajte vrchnú omietku vhodným miešačom. Pridajte obsah 1 fľaštičky prísady Capatect Zusatz Sprinter (125 ml na 25 kg materiálu vrchnej omietky) a potom znovu dobre premiešajte. V prípade potreby pridajte max. 0,5 % vody na dosiahnutie konzistencie vhodnej na spracovanie. Pozor pri tónovanom tovare! Pred nanášaním skontrolujte zhodu tónovania s originálnym farebným vzorom. Neuznávame dodatočné reklamácie. Spracovanie s penetračným náterom a fasádnu farbou: Capatect Putzgrund alebo fasádnu farbu zamiešajte vhodným miešačom. Pridajte obsah 2 fľaštičiek prísady Sprinter (250 ml na 25 kg materiálu) a potom znovu dobre premiešajte. V prípade potreby pridajte max. 4 % vody na dosiahnutie konzistencie vhodnej na spracovanie. Pozor pri tónovanom tovare! Pred nanášaním skontrolujte zhodu tónovania s originálnym farebným vzorom. Neuznávame dodatočné reklamácie.
Spotreba	125 ml (1 balenie) na 25 kg omietky 250 ml (2 balení) na 25 kg fasádnej farby alebo základného náteru Capatect Putzgrund



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Podmienky spracovania

Štruktúrovaná omietka alebo farba s prídavkom Sprinter sa nesmie miešať s normálnym tovarom. Nikdy nepracujte pri teplotách nižších ako +1 °C a pri vlhkosti vzduchu vyššej ako 95 %, pretože nedôjde k vytvoreniu filmu. Ideálna teplota spracovania je v rozsahu +1 °C až +8 °C.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Po manipulácii starostlivo umyte.

Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Obsahuje roztok amoniaku

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: marec 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: marec 2020

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk