

Capatect Glättputz

Jemná omietka na rovné povrchy v systéme sanačných omietok Capatect.

Popis výrobku

Účel použitia	Továrensky namiešaná, minerálna jemná omietka na hladké povrchy v systéme sanačných omietok Capatect ako aj na vápenno-cementové a cementové omietky na vonkajšie a vnútorné použitie	
Vlastnosti	Od horného okraja terénu vo vonkajších priestoroch a na vnútorné plochy stein. Vhodná aj na nosné minerálne podklady pri sanácii fasád s vloženou vrstvou výstužnej tkaniny Capatect alebo bez nej.	
Balenie/veľkosti balenia	■ Spojivo na báze: vápno/cement ■ Špeciálne organické prísady ■ Odolné voči mrazu a posypovej soli ■ Vysoko priepustná pre vodnú paru	
Skladovanie	25 kg vrece (40 vriec = 1 000 kg na paletu)	
Technické údaje	Skladujte na suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, 12 mesiacov.	
	■ Hustota: ■ Tepelná vodivosť: ■ Max. veľkosť zrna: ■ Index priepustnosti vody: ■ Objemová hmotnosť čerstvej malty: ■ Adhézna pevnosť v ťahu: ■ Reakcia na oheň: ■ Koeficient nasiakavosti: ■ Konzistencia: ■ Základ spojiva: ■ Počiatočná pevnosť v ťahu: ■ Kapilárna nasiakavosť:	1200 kg/m³ približne 0,48 W/(mK) Tabuľková priemerná hodnota (P=50 %) 1,0 mm cca 30μ približne 1,40 g/cm³ ≥ 0,50 N/mm² / Lomový vzor B A1 Trieda WC2 sypká Vápno / cement. 2,0 – 2,5 N/mm² (24h): 3 – 5 mm

Spracovanie

Vhodné podklady	● Sanačný omietkový systém Capatect ● Nosné minerálne podklady ● Staré, nosné a savé omietky ● Staveniskové malty KZM, strojovo aplikované omietky (MPA), cementové omietky
-----------------	--



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Príprava povrchu	Podklad musí byť rovný, čistý, nosný, suchý a bez nečistôt a separačných látok. Nové omietky sa nechajú vytvrdnúť minimálne 3 až 4 týždne. Pred nanosením hladenej omietky Capatect sa musí vytvrdnutá omietka dostatočne navlhčiť. Vysoko nasiakavé podklady sa musia deň predtým niekoľkokrát navlhčiť. Nenasiakavé podklady sa musia natrieť základným náterom.
Príprava materiálu	Do vedra dajte 5 až 6 litrov vody a za stáleho miešania vhodným miešadlom (max. 400 ot/min) postupne pridávajte celý obsah vreca. Miešajte, kým nevznikne homogénna zmes, najmenej však 3 minúty. Necháme krátko zrieť a znova krátko premiešame. Je možné tiež použiť spádovú miešačku alebo miešačku s núteným obehom. Dajte 8 až 10 vriec hotového materiálu do veľkej nádoby a znovu dobre premiešajte.
Spôsob nanášania	Pred spracovaním materiál dobre premiešajte! Hladká omietka Capatect sa nanáša ručne v rovnomernej vrstve s hrúbkou 2 až 3 mm. V priebehu procesu tvrdnutia sa povrch uhladí alebo upraví plsteným hladidlom. Výber nástroja ovplyvňuje textúru povrchu, preto vždy používajte rovnaký nástroj na štruktúrovanie. Na dosiahnutie rovnomerného povrchu by sa súvislé plochy mali vždy dokončiť v jednom pracovnom kroku. Aby sa predišlo hromadeniu, na každej úrovni lešenia by mal byť rozmiestnený dostatočný počet pracovníkov a práca by sa mala vykonávať rýchlo, metódou „mokrý do mokrého“.
Spotreba	cca 5,0 kg/m ² Tieto údaje o spotrebe sú orientačné a nepočítajú so zmršťovaním. Je potrebné prihladiť k odchýlkam v závislosti na danom objekte a podmienkach spracovania. V dôsledku tónovania (pigmentácie) sú možné odchýlky v údajoch o spotrebe. To môže viesť k dodatočnej spotrebe až o 15 %.
Podmienky spracovania	Aplikácie pri teplotách pod + 5 °C (teplota konštrukcie, materiálu a vzduchu), ako aj za prudkého slnka, dažďa bez ochranných opatrení, hmly alebo teploty pod rosným bodom nie sú povolené. Tieto podmienky musia byť udržiavané najmenej dva dni po aplikácii.
Sušenie/čas schnutia	Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % je hladená omietka Capatect povrchovo suchá po 24 hodinách. Úplne suchá a pripravená na náter je po 2 až 3 dňoch. Omietka tvrdne hydratáciou a odparovaním zámesovej vody. V chladnom období a za vysokej vlhkosti vzduchu preto dochádza k predĺženiu vysychania.
Čistenie nástrojov	Ihneď po použití opláchnite vodou.
Náter	Po minimálne 5 dňoch je možné v prípade potreby naniesť krycí náter. Vhodné sú nátery s vysokou priepustnosťou vodnej pary, ako napríklad fasádna farba CarboSol alebo AmphiSilan.
Upozornenie	Upozorňujeme, že v dôsledku savosti, typu a štruktúry podkladu, vplyvov prostredia a svetelných podmienok, ako aj kolísania surovín sa môžu vyskytnúť mierne farebné odchýlky a jemné vlasové trhlinky. Aby ste zabránili pôsobeniu dažďu počas fázy schnutia, v prípade potreby zakryte fasády plachtami. Pri silnom vetre alebo priamom slnečnom žiarení odporúčame zakryť fasády sieťami. Tento informačný list poskytuje nezáväznú poradenstvo bez záruky. Uvedené pokyny na spracovanie musia byť prispôbené konkrétnym okolnostiam. Spracovateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti a možných aplikácií prostredníctvom vlastných testov, aby sa predišlo chybám, za ktoré nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Obsahuje cement a hydroxid vápenatý.
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Používajte ochranné rukavice / ochranné okuliare / tvárový štít. Pri vdychnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Odborné ošetrenie (pozri na tomto štítku). Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte. Skladujte uzamknuté. Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.
Obsahuje Portlandzementklinker, Flue dust. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia

Spaľovne nebezpečného odpadu alebo zberné miesta nebezpečných látok. Nevyhadzujte do domáceho odpadu. Nesmie vniknúť do kanalizácie, do zeme alebo do vodných plôch. Nevyčistený obal zlikvidujte ako produkt.
Kód odpadu 17 09 03* Ostatné stavebné a demolačné odpady (vrátane odpadových zmesí) obsahujúce nebezpečné látky.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk
www.caparol.sk



Technické informácie · Vydané: jún 2025

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezaväzujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: jún 2025

Caparol Slovakia s.r.o. • Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika • Tel.: +421 905 591 584 • e-mail: obchod@caparol.sk • Internet: www.caparol.sk