

Primacryl

Maliarska vnútorná farba s výnimočnou belosťou



Popis výrobku

Účel použitia

Pre dobre kryjúce a ekonomicky výhodné nátery vnútorných stien a stropov, ktoré nie sú vystavené väčšiemu namáhaniu. Primacryl je zdravotne nezávadná farba, je vhodná do priestorov, kde sa vyrábajú alebo skladujú potraviny, k nepriamemu styku s potravinami.

Vlastnosti

- Riediteľná vodou
- Pri aplikácii takmer bez zápachu
- Bez organických rozpúšťadiel
- Difúzna
- Šetrná k životnému prostrediu

Materiálový základ

Akrylátová disperzia

Balenie/veľkosti balenia

7, 15, 25 a 45 kg

Farebné odtiene

Biela.
Pri tónovaní doporučujeme celé tónované množstvo navzájom premiešať, aby sa zabránilo nepravidlostiam vo farebnom odtieni. Tónovateľné v systeme Colorexpress.

Stupeň lesku

matný

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladovacia stabilita v originálnych uzavretých nádobách 24 mesiacov.

Technické údaje

- Odolnosť proti oderu za mokra: podľa STN EN 13 300: trieda 4
- Kontrastný pomer: trieda 2 pri výdatnosti 3,3 m²/kg
- Hustota: cca 1,53 g/cm³

Spracovanie

Vhodné podklady

Všetky bežné povrchy stien v interiéri.

Príprava povrchu

Vápenocementové a cementové omietky:
Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.
Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, alebo Caparol Penetrácia pod disperzné farby.

Sadrové omietky:
Základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund. Sadrové omietky zo slinutou vrstvou napred obrúste a očistite od prachu.

Sadrové dosky:
Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund.



Sadrokartónové dosky:

Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Preved'te základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperznú farbu alebo Caparol Haftgrund.

Betón:

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón:

Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným vodou v pomere 1 : 3.

Drevo a drevené materiály:

Natrite vodorozpustnými ekologickými lakmi Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Nosné nátery:

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.

Nenosné nátery:

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na bázy umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

Nátery glejovými farbami:

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.

Nenatrené hrubé vlákňité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom:

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety:

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte.

Plochy napadnuté plesňami:

Napadnuté miesta plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox, a nechajte dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí ich natrite farbou Indeko-W (zistíte príčiny napadnutia plesňami a odstráňte ich).

Plochy zo škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku:

Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silno znečistených plochách preved'te finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

Malé defektné miesta:

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne preved'te dodatočný základný náter.

Príprava materiálu

Pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu.

Aplikujte 1 – 2 nátery.

Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:

Uhol postreku: 40°-50°

Tryska: 0,017"

Striekač tlak: 120-150 barov

Riedenie

Primacryl je pripravený k priamemu použitiu, neriedi sa, v prípade potreby možné riediť max. do 5% pitnou vodou.

Spotreba

Cca 0,3 kg/m² na dva nátery na hladkom podklade.

Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) 5° C.

Pri 20° C a 60% vzdušnej vlhkosti je náter na povrchu zaschnutý po 4 – 6 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 12 hodinách. Plne preschnutý je po 3 dňoch. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa časy primerane predlžujú.

Čistenie nástrojov

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Likvidácia

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010).

Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Deklarácia obsiahnutých látok
Servisné centrum pre zákazníkov

Akrylátová disperzia, oxid titaničitý , kremičitanové a vápenné plniva, voda, aditíva.

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: jún 2025

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezbavujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: jún 2025

Caparol Slovakia s.r.o. • Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika • Tel.: +421 905 591 584 • e-mail: obchod@caparol.sk • Internet: www.caparol.sk