

# CAPAROL Samtex 3 - NEW

Antireflexná tenkovrstvová interiérová farba s veľmi silnou krycou schopnosťou a vysokou belosťou.



## Popis výrobku

### Účel použitia

**CAPAROL Samtex 3** je antireflexná interiérová farba so zložením a vlastnosťami vybranými na ochranu zdravia pri používaní budov a profesionálnych maliarov počas jej aplikácie. Je obzvlášť vhodná na nátery vnútorných stien a stropov zo sadrových omietok a sadrových stierkových hmôt, vápennocementových alebo disperzných omietok, betónu, pálených a silikátových tehál, ako aj sadrokartónových dosiek. Je vhodná aj na premaľovanie starých disperzných farieb a na dobre vyhladené tapety. Vďaka svojim vlastnostiam sa odporúča najmä do obytných a kancelárskych priestorov.

### Vlastnosti

- Vysoký stupeň belosti
- Vynikajúca krycia schopnosť 1. vrstvy za sucha a veľmi dobrá krycia schopnosť za mokra
- Hlboká matná farba s antireflexným efektom
- Jednoduchá aplikácia, ľahká práca s valčekom, dokonalý výsledok
- Na báze vody, ELF = zdravé, bez zápachu, bez rozpúšťadiel a s minimálnymi emisiami
- Odoláva žltnutiu
- Vytvára jednotný povrch
- Kompletne vymaľované steny v miestnosti za jediný deň
- Tónovanie v systéme Colorexpress v miliónoch rôznych odtieňov
- Predĺžený otvorený čas pre istotu pri nanášaní a textúrovaní farby
- Takmer nulový rozstrek = žiadny neporiadok pri maľovaní

### Materiálový základ

Disperzia syntetickej živice

### Balenie/veľkosti balenia

2,5 l; 10 l a 15 l

### Farebné odtiene

Báza 1: biela

Báza 3: transparentná

Farbu **CAPAROL Samtex 3** možno tónovať v systéme ColorExpress. Pred aplikáciou skontrolujte tónovaný produkt, aby ste sa vyhli farebným rozdielom.

### Stupeň lesku

Tupomatná < 10 (uhol 85°) podľa STN EN 13 300

### Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.  
Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

### Technické údaje

- |                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ■ Odolnosť proti oderu za mokra:         | trieda 2 podľa STN EN 13 300                              |
| ■ Kontrastný pomer:                      | trieda 2 pri spotrebe 6 m <sup>2</sup> /l na jednu vrstvu |
| ■ Maximálna veľkosť častíc:              | jemná (<100 mikróv)                                       |
| ■ Hustota:                               | cca 1,5 g/cm <sup>3</sup>                                 |
| ■ Priepustnosť vodnej pary (hodnota sd): | s <sub>d</sub> <0,2 m                                     |



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vhodnosť podľa listu  
Technická informácia č. 606  
Definícia oblastí použitia

|                                                   |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Interiér 1                                        | Interiér 2 | Interiér 3 | Exteriér 1 | Exteriér 2 |
| +                                                 | +          | -          | -          | -          |
| (+) vhodné / (o) podmienené vhodné / (–) nevhodné |            |            |            |            |

Spracovanie

Vhodné podklady

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.



## Príprava povrchu

### Vnútorne omietky skupín P II a P III

Pevné, normálne nasiakavé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter CapaSol RapidGrund alebo Grundier koncentrát LF.

### Strojové sadrové omietky alebo omietky vápennej skupiny P IV

Aplikujte základný náter Haftgrund EG. Omietky, pri ktorých bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter Dupa-Putz Festiger

### Sadrové dosky

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund alebo Dupa-Putz Festiger. Na silne zhutnené hladké dosky použite ako základný náter na zlepšenie príľnavosti prípravok Haftgrund EG.

### Sadrokartónové dosky

Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Dupa-Putz Festiger. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG. Pri doskách, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, vykonajte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund.

### Betón

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund

### Pórobetón

Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

### Murivo z vápenno-pieskových tehál a lícových tehál

Natierajte bez predchádzajúcich úprav

### Nosné nátery

Matné, slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsňte. Aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG.

### Nenosné nátery

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy vykonajte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom Grundier koncentrát LF. Nenosené nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

### Nátery glejovými farbami

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

### Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

### Nedržiace tapety

Odstráňte bez zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Natrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

### Plochy napadnuté plesňami

Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

### Malé defektné miesta

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne aplikujte dodatočne základný náter.

### Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistíte kefou za sucha. Natrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

### Drevo a drevené materiály

Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

## Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte.

## Spôsob nanášania

Maľovanie štetcom, valčekom alebo striekaním pomocou airless zariadenia.

Odporúčané parametre pre aplikáciu s airless zariadeniami:

| Dýza         | Tlak           | Riedenie           |
|--------------|----------------|--------------------|
| Standard 517 | 200 barů       | 0-10% pitnou vodou |
| HEA 515-517  | 120 - 140 barů | 0%                 |

Riedenie závisí od výkonu stroja (maximálny výkon/prietok) a spôsobu striekania. Uhol a veľkosť dýzy závisí od rýchlosti striekania (očakávanej dosiahnutej hrúbky vrstvy).

Riedenie Farbu **CAPAROL Samtex 3 neriedíte!**

Spotreba Cca 90 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

Podmienky spracovania Dolná hranica teploty na spracovanie: +5 °C pre okolitý vzduch a podklad  
Horná hranica teploty na spracovanie: + 30 °C pre okolitý vzduch a podklad

Sušenie/čas schnutia Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % sa môže prelakovať približne po 2 až 4 hodinách, ak je podklad na dotyk „teplý a suchý“. Ak je povrch na dotyk studený, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Čistenie nástrojov Pracovné nástroje po použití očistite vodou.

Upozornenie Aby ste predišli farebným prechodom, aplikujte mokrú farbu do mokrej bez prerušenia. V prípade použitia Dupa-Putz Festiger v interiéroch sa môže uvoľňovať typický zápach z rozpúšťadiel. Zaistite vetranie miestností. V priestoroch určených pre citlivé osoby použite Grundier Konzentrat LF s minimálnym zápachom.

## Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/  
bezpečnostné odporúčania  
(Stav v momente tlače)

Nejde o nebezpečnú látku ani zmes.

Pozor! Pri striekaní sa môžu tvoriť nebezpečné kvapôčky, ktoré možno vdýchnuť. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah: Obsahuje 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón (3 : 1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.  
Zvyšky materiálu: Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12).  
Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010).  
Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok Polyvinylacetátová živica, polyakrylátová živica, uhličitan vápenatý, kremičitany, oxid titaničitý, voda, aditíva, konzervačná látka.

Servisné centrum pre zákazníkov Caparol Slovakia s.r.o.  
Galvaniho 15A, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421 905 591 584  
e-mail: obchod@caparol.sk  
www.caparol.sk

### Technické informácie · Vydané: máj 2024

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: máj 2024