

Histolith Fluat

Koncentrát na prípravu omietok pod náter

Popis výrobku

Účel použitia	Kyslý fluát na odstránenie spekaných vrstiev na nových omietkach pred náterom silikátovými farbami a na neutralizáciu povrchu omietok.				
Vlastnosti	Histolith Fluat reaguje s omietkami spájanými vápnom alebo cementom. Pritom sa neutralizujú kyslé zložky. Oplachová voda je pri remeselne správnom použití chemicky neutrálna.				
Materiálový základ	Vodný roztok fluorokreemičitej kyseliny.				
Balenie/veľkosti balenia	10 l.				
Skladovanie	V chlade, ale nie na mraze.				
Technické údaje	■ Hustota: Cca 1,2 g/cm³.				
Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia	Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2
	+	+	+	+	+

(-) nevhodné, (o) podmienené vhodné, (+) vhodné

Spracovanie

Vhodné podklady	Podklad musí byť pevný, nosný, bez nečistôt a uvoľňujúcich sa súčastí, suchý a nasiakavý. Rešpektujte VOB, diel C, DIN 18 363 ods. 3.
Príprava povrchu	Nové omietky skupín PI, PII a PIII: Odstránenie spekaných plôch na nových omietkach pomocou prípravku Histolith Fluat sa môže vykonávať až po vyzretí omietky: Omietky skupiny PI aspoň 2 týždne a omietky skupín PII a PIII aspoň 4 týždne. Staré nenatrené omietky skupín PI, PII a PIII a staré minerálne nátery: spekané plochy a nečistoty je možné pomocou prípravku Histolith Fluat odstrániť pred novým náterom.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Spôsob nanášania	Histolith Fluat nariedzte 3 – 5 dielmi vody a štetcom nanášajte odspodu nahor. Nechajte pôsobiť max. 5 – 10 minút, zabráňte vyschnutiu. Po prebehnutí reakcie, po vyšumení, umyte dostatočným množstvom čistej vody. V ojedinelých prípadoch je nutné proces opakovať, keď sa na prvýkrát neodstráni celá spekaná vrstva alebo nečistoty. Oplachovú vodu naberajte a likvidujte podľa miestnych predpisov.
Spotreba	Cca 30 – 50 ml/m ² podľa podkladu.
Podmienky spracovania	Minimálna teplota pre spracovanie +8 °C, platí pre vzduch aj podklad.
Časy čakania	Ošetrované plochy natierajte až po plnom vyschnutí podkladu, nie skôr než za 12 hodín.
Čistenie nástrojov	Okamžite po použití vodou.
Upozornenie	Nepracujte na vyhriatych plochách. Zakrývanie plôch: Okolie ošetrovaných plôch dobre zakryte, predovšetkým sklo, keramiku, lakované plochy, klinker, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Určené len pre profesionálne použitie.

Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Nevдыхajte páry/ aerosóly. Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte požadované osobné ochranné prostriedky.

PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: október 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezaväzujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: október 2020

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk