

Histolith Leinölfarbe

Vysokokvalitná farba na báze ľanového oleja pre tvarovo nestále alebo obmedzene tvarovo stále drevené diely v exteriéri aj interiéri.



Popis výrobku

Účel použitia

Farba na báze ľanového oleja pre obmedzene tvarovo stále a tvarovo nestále drevené stavebné diely v exteriéri aj interiéri, zvlášť pre hrazdené stavby, drevené šindle a drevené obloženie.

Vlastnosti

- bez obsahu arómatov
- vysoko odolná vplyvom poveternosti
- vysoko elastická
- dlhá lehota spracovateľnosti

Materiálový základ

Ľanový olej so sikatívami.

Balenie/veľkosti balenia

2,5 litru

Farebné odtiene

Širokú škálu odtieňov je možné miešať prostredníctvom technológie ColorExpress.

Svetlé odtiene môžu vplyvom účinku svetla mierne zažltnúť (aj v interiéri). Toto je prirodzená vlastnosť materiálu a nie je možné ju považovať za chybu.

Farebná stálosť podľa BFS č. 18:

Spojivo: trieda C.

Pigmenty: trieda 1 – 3, podľa farebného odtieňa.

Stupeň lesku

Hodvábne lesklý

Skladovanie

V chladnom prostredí. Nádoby uchovávať tesne uzavreté.

Technické údaje

■ Hustota: cca 1,05 g/cm³ (pred tónovaním)

Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2
+	+	○	+	+
(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné				



Spracovanie

Vhodné podklady	Podklady musia byť pevné, stabilné, bez nečistôt, oddeľujúcich sa častí, suché (vlhkosť dreva <15%) a nasiakavé.
Príprava povrchu	Nenatrené drevo: Nové diely: Obrúste v smere vlákien, dobre očistite a odstráňte vystupujúce zložky dreva (napr. smolníky). Ostré hrany zaoblite. Staré, zvetrané drevo: Zvetrané drevo odstráňte až na zdravý materiál obrúsením alebo oškrabaním škrabkou. Dôkladne očistite. Ostré hrany zaoblite. Nosné staré nátery: Olejové a alkydové nátery dôkladne obrúste. Disperzné nátery a akrylové laky odstráňte.
Príprava materiálu	Pred použitím dôkladne rozmiešajte. Na nátery používajte výhradne tónovanú farbu. V prípade potreby riedte max. 10 % prípravku Histolith Halböl.
Spôsob nanášania	Natieraním. Natierajte v smere vlákien a dobre roztierajte. Materiál nanášajte vždy v tenkej vrstve a prípadné hrubšie vrstvy (napr. v nerovnostiach) dobre vytrite, inak hrozí nebezpečenstvo zvrásnenia povrchu.
Vytvorenie povrchovej vrstvy	Impregnácia: Dubové drevo v exteriéri aj interiéri: Histolith Halböl. Ihličnaté drevo v exteriéri: Capalac Impregnačný základ na drevo (Holzimprägniergrund) Ihličnaté drevo v interiéri: Histolith Halböl. Základný náter: Histolith Leinölfarbe. Pomocný náter: Histolith Leinölfarbe. Záverečný náter: Histolith Leinölfarbe.
Spotreba	Cca 80 – 100 ml/m ² na jednu vrstvu. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).
Podmienky spracovania	Minimálna teplota pri spracovaní: (Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní): Nespracováajte pri teplote pod +10 °C.
Sušenie/čas schnutia	V prípade farieb na báze ľanového oleja je nutné počítať s výrazne dlhším schnutím než pri moderných farbách. Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude farba schopná ďalšieho náteru za 24 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti sa tento čas predlžuje. V čase presychania náteru, ktorý môže byť podľa konkrétnych podmienok až štyri týždne, chráňte povrch pred prachom a mechanickým namáhaním.
Čistenie nástrojov	Okamžite po použití terpentínom alebo jeho náhradou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychujte páry/aerosóly. Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom. Používajte iba v exteriéri alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PŘI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracanie. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávať obal tesne uzavretý.

Iba pre profesionálne použitie.

Obsahuje 2-Butanonoxim, môže vyvolať alergickú reakciu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rešpektujte, prosím
(Stav pri zadaní do tlačie)

Likvidácia

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

Bližšie informácie

Servisné centrum pre zákazníkov

Pri handrách a odevy nasiaknutých ľanovým olejom môže pri ich vysychaní dôjsť k samovznieteniu. Skladujte ich preto v tesne uzavretých plechových nádobách, alebo ich nechajte pred vyhodením do odpadu vyschnúť na voľnom priestranstve.

Na recykláciu odovzdávajúte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11).

Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 250 g/l VOC.

Vid'te kartu bezpečnostných údajov.

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: október 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: október 2020

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk