

Histolith Renovierspachtel

Práškový tmel na opravy omietok na vnútorné aj vonkajšie použitie

Popis výrobku

Účel použitia

Na celoplošné tmelenie a opravy minerálnych omietok a betónových plôch. Na opravy popraskaných omietok (okrem statických trhlín a nestálych trhlín) s vystužením sklotextilnou tkaninou. Maximálna hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku je 10 mm pri celoplošnom tmelení a 20 mm pri opravách vypadaných miest v omietke.

Vlastnosti

- odolný vplyvom poveternosti
- nanosená vrstva sa neprepadá
- nenapučiava
- ľahko spracovateľný
- dobrá priľnavosť k podkladu
- je možné vyrovnáť plsteným hladidlom
- difúzia pre vodné pary $\mu < 12$
- jemnozrnný, veľkosť zrna max. 0,5 mm
- je možné spracovávať ručne aj strojovo

Materiálový základ

Minerálne spojivá a minerálne plnivá

Balenie/veľkosti balenia

25 kg.

Farebné odtiene

Prírodná biela

Skladovanie

Ako produkty na báze cementu a vápna, na suchom mieste, chrániť pred vlhkosťou. Skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu výroby.

Spracovanie

Vhodné podklady

Podklad musí byť pevný, nosný, bez uvoľňujúcich sa súčastí, čistý.

Príprava povrchu

Veľmi nasiakavé podklady navlhčite. Nerovnomerne nasiakavé podklady natrite prostriedkom Histolith Silikat Fixativ riedeným čistou vodou v pomere 2:1. Natrené omietky očistite a natrite základným náterom Capatect Putzgrund.

Príprava materiálu

Jedno vreco tmelu Histolith Renovierspachtel (25 kg) zmiešajte s cca 5 – 6 litrami čistej vody, dobre premiešajte, aby nezostali hrudky. Nechajte 5 minút odstáť a znovu krátko premiešajte.

Spôsob nanášania

Nanáša sa antikorovým hladidlom, vyrovná sa bežným náradím. Je možné nanášať aj vhodným omietacím strojom. Po krátkom zatvrdnutí je možné vyrovnáť plsteným hladidlom. Najvhodnejšia hrúbka vrstvy pre vyrovnanie plsteným hladidlom je 3 – 5 mm.

Povrchová úprava

Ďalšie vrstvy nanášajte až po vyzretí tmelu Histolith Renovierspachtel. Na povrchové úpravy sú vhodné všetky materiály určené na ošetrovanie minerálnych povrchov. Pri ich aplikácii treba dbať na odporúčania príslušných technických informácií.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Spotreba	Cca 1,3 – 1,5 kg/m ² /mm hrúbky vrstvy, je závislá od štruktúry podkladu. Optimálna hrúbka vrstvy je 3 – 10 mm, pri použití výstužovej tkaniny aspoň 6 mm. Maximálna hrúbka vrstvy je 10 mm pri celoplošnom nanášaní a 20 mm pri opravách vypadaných častí omietky. Minimálna hrúbka vrstvy je 3 – 5 mm.
Podmienky spracovania	Minimálna teplota pri spracovaní tmelu Histolith Renovierspachtel je 5 °C.
Sušenie/čas schnutia	Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu je možné natierať po 7 dňoch.
Čistenie nástrojov	Ihneď po použití vodou.
Upozornenie	Lehota spracovateľnosti cca 1,5 hod. pri normálnej teplote a vlhkosti vzduchu.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Nebezpečenstvo

Obsahuje: Portlandský cement

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Nevdychujte prach ani hmlu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo

odevom. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Vytvrdnuté zvyšky materiálu likvidujte ako domový odpad.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: október 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezbavujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: október 2020

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 2 555 66 440 · Fax +421 2 555 66 435 · Internet: www.caparol.sk