

CAPAROL Samtex 2 (2 v 1)

Vyinylová farba ako základný a krycí náter v jednom balení.



Popis výrobku

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Účel použitia | Na vnútorné maľby, na steny a stropy zo sadrokartónu ako vrchný a základný náter v jednom. Ako finálny náter sadrových omietok a sadrových tmelov, cemento-vápenných alebo disperzných omietok, betónu, klinkerových a silikátových tehál. Vhodná aj pre staré vrstvy matných disperzných farieb. Vďaka svojim vlastnostiam sa odporúča na rozsiahle maliarske práce, kde je dôležitý čas, maskuje drobné nedokonalosti podkladu a vytvára rovnomerný vinylový povrch, ktorý umožňuje nanášanie ďalších vrstiev vinylových farieb v budúcnosti. | |
| Vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vodou riediteľný a bez rozpúšťadiel, prispieva k zlepšeniu ochrany zdravia profesionálnych maliarov. ■ Bez zmäkčovadiel, prispieva k zlepšeniu ochrany zdravia užívateľov maľovaných miestností. ■ Lahko sa nanáša bez toho, aby cítil odpor na valčeku. ■ Vytvára tenké, difúzne latexové nátery. ■ Hlboko matný povrch zakrýva drobné nerovnosti stien. ■ Vyrobené technológiou E.L.F. plus | |
| Materiálový základ | Polyvinylacetátová živicová disperzia | |
| Balenie/veľkosti balenia | 2,5 l a 10 l | |
| Farebné odtiene | Báza 1: biela | |
| Stupeň lesku | Hlboký mat | |
| Skladovanie | V chlade, chráňte pred mrazom Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. | |
| Technické údaje | <ul style="list-style-type: none"> ■ Odolnosť proti oderu za mokra: ■ Kontrastný pomer: ■ Maximálna veľkosť častíc: ■ Priepustnosť vodnej pary (hodnota sd): | <p>trieda 2 podľa STN EN 13 300</p> <p>trieda 2 pri spotrebe 185-250 ml/m²</p> <p>jemná (< 100 mikrónov)</p> <p>hodnota sd < 0.05 m, trieda V1</p> |

Spracovanie

| | |
|------------------|--|
| Vhodné podklady | Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc. |
| Príprava povrchu | <p>Sadrokartónové dosky Zbavte prachu a natierajte priamo.</p> <p>Tmelené miesta: Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. V prípade použitia kvalitných sadrokartónárskych tmelov (napr. Knauf) je možné natierať priamo. Pri nesúdržných tmeloch nižších tried mäkké a zbrúsené miesta spevnite prípravkom Grundier koncentrat LF.</p> |



Strojové sadrové omietky skupiny P IV

Pri omietkach, kde bola odstránená glazovaná plocha očistite od prachu a aplikujte základný náter Grundier koncentrat LF.

Vnútorne omietky skupín P II a P III

Pevné, normálne savé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy.

Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter CapaSol RapidGrund alebo Grundier koncentrat LF.

Sadrové dosky

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund alebo Dupa-Putz Festiger. Na silne zhutnené hladké dosky použite ako základný náter na zlepšenie príľnavosti prípravok Haftgrund EG.

Betón

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund

Pórobetón

Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Murivo z vápennopieskových tehál a lícových tehál

Natierajte bez predchádzajúcich úprav

Nosné nátery

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG.

Nenosné nátery

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte.

Na slabo nasiakavé hladké plochy prevedte základný náter prípravkom Haftgrund EG.

Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Grundier koncentrat LF.

Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nátery glejovými farbami

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nenatreté hrubé vlákňité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadnuté plesňami

Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Vykonať základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách prevedte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

Drevo a drevené materiály

Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte.

Spôsob nanášania

Maľovanie štetcom, valčekom alebo striekaním pomocou airless zariadenia.

Nanášanie prístrojom airless:

Štandardná tryska: 517 – 519; tlak: 200 – 220 barov

Tryska HEA: 517 – 519; tlak HEA 130 – 150 barov

Prietok: 2,6 l/min

Riedenie: až 2 %

Riedenie

Farbu CAPAROL Samtex 2 odporúčame neriediť. V prípade potreby na prvý náter riedte max. 2 % pitnej vody.

Spotreba

Cca 100 ml/m² na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|-----------------------|---|
| Podmienky spracovania | Spodná hranica teploty na spracovanie: +5° C pre okolitý vzduch a podklad Horná hranica teploty na spracovanie: + 30°C pre okolitý vzduch a podklad |
| Sušenie/čas schnutia | Pretierať je možné cca po 2 hodinách, pokiaľ je podklad „teple-suchý“ na dotyk. V prípade, že je povrch studený na dotyk, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú. |
| Čistenie nástrojov | Pracovné nástroje očistite po použití vodou. |
| Upozornenie | Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného odtieňa. |

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Likvidácia

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

Deklarácia obsiahnutých látok

Servisné centrum pre zákazníkov

Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov. Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu. Pre komerčné/priemyselné aplikácie.

Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Odstráňte obsah a obal v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi. Voda z prania sa nesmie dostať do kanalizácie/životného prostredia.

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC

Polyakrylátová živica, alkalické vodné sklo, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý, kremičitany, voda, aditíva.

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: apríl 2026

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezabývajú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: apríl 2026

Caparol Slovakia s.r.o. · Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 905 591 584 · e-mail: obchod@caparol.sk · Internet: www.caparol.sk