

OLEJOVÁ LAZÚRA BEZFAREBNÁ

Ľahko lesklý prírodný olejový náter pre exteriér · odtieň 000

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je ľahko lesklý náter na drevo na báze prírodných olejov pre použitie v exteriéri. Umožňuje drevu dýchať, zabraňuje napúčaniu a vysychaniu. Odpudzuje vodu, nepraská, neolupuje sa a netvorí šupinky. Preniká hlboko do dreva, vyhladzuje jeho povrch už po prvom použití. Jednoducho sa aplikuje, v priebehu aplikácie nezasychá. Uschnutý náter je neškodný pre zdravie ľudí, zvieratá a pre rastliny.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Vo vonkajšom prostredí, na všetky drevené plochy v exteriéri. Je ideálny ako podkladový náter pre mäkké dreva alebo pre hrubo rezané drevo, taktiež pre suché a zvetrané drevo. Dobre kompenzuje odlišnú savosť dreva.

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je vhodná aj ako ľahko lesklý finálny náter na Osmo Jednovrstvovú lazúru alebo Osmo Vidiecku farbu. Je vhodná pre dvere, okná a okenice, prístrešky pre autá, drevené fasády, balkóny.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej), sikatív (sušiacie činidlá) a vode odpudzujúcich prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Fyzikálne vlastnosti

Farebný odtieň: 000 bezfarebný

Špecifická hmotnosť: 0,88 – 0,92 g/cm³

Viskozita: 20 – 30 s DIN 53211/4 mm

Zápach: slabý, mierny; po vysušení bez zápachu

Bod vzplanutia: ≥ 65 °C

Balenie: 0,75 l · 2,5 l · 25 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 16 m², v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat. A/e) 400 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 400 g/l.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 20 %). Staré farebné a lakované nátery je potrebné odstrániť. Vyčistiť. Pri brúsení používajte ochrannú masku.

Pri renovácii dôkladne očistite staré povrchy dreva. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Povrch dreva dôkladne obrúste, nepoužívajte brusivo jemnejšie než P120. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametaním a vysávaním prach z brúsenia.

Zašednuté a zvetrané drevo by ste mali očistiť Osmo Odšedovačom dreva.

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je pripravená priamo na použitie, neriedte. Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to možné, prvý náter naneste zo všetkých strán ešte pred zmontovaním.

Ak sa požaduje dodatočná ochrana proti modraniu, hnilobe a hmyzu, je potrebné predbežne ošetriť drevo Osmo WR základným náterom.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu.

Spôsoby aplikácie

Ako podkladový náter

Použite Osmo valček z mikrovlákná alebo pevný Osmo štetec a naneste tenkú vrstvu v smere vlákien dreva a opatrne rozotrite. Pri dobrom vetraní nechajte sušiť 10 – 12 hodín. Potom natrite Osmo Vidieckou farbou alebo iným náterom.

Ako ľahko lesklý finálny náter

Použite Osmo valček z mikrovlákná alebo Osmo plochý štetec. Nanášajte vo veľmi tenkej vrstve (na drevo už ošetrené Osmo náterom) a dôkladne rozotrite v smere vlákien dreva. Dôležité: podkladový náter musí byť suchý! Počas rekonštrukcie stačí jeden náter na vyčistenú plochu.

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov č. 8000 (bez aromatických zlúčenín).

OLEJOVÁ LAZÚRA BEZFAREBNÁ

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

DOBA SCHNUTIA

Cca 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.

UPOZORNENIE

Údržba je veľmi jednoduchá. Pri údržbovom nátere naneste produkt na báze oleja na povrch očistený od nečistôt.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované máj 2021