

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID

Osvedčený tvrdý voskový olej v rýchloschnúcej variante · odtiene 3232 · 3240 · 3262

Profesionálny, rýchloschnúci, transparentný náter so špeciálnou povrchovou tvrdosťou. Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je nenáchylný k zašpineniu, vodoodpudivý, oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch. Jednoduchá aplikácia bez základovania a medzibrúsenia. Vhodný pre drevo s otvorenými pórmí, nepraská, neodlupuje sa, netvorí šupinky.

Odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode podľa DIN 68861-1A – bez škvŕn po vode. Suchý náter je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči slinám a potu podľa DIN 53160, vhodný pre detské hračky podľa EN 71.3).

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Ideálny na ochranu všetkých drevených podláh ako sú dosky z masívneho dreva, vidiecke podlahy, lodné podlahy, OSB podlahy a korkové podlahy, ako aj povrchy nábytku.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej) a voskov, parafínov, sikatív (sušiace činidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Farebné odtiene

3232 číry hodvábný

3262 číry matný

3240 biely priehľadný

Fyzikálne vlastnosti

Špecifická hmotnosť: 0,88 – 0,95 g/cm³

Viskozita: 25 – 45 s DIN EN ISO 2431/4 mm, tixotropná

Zápach: slabý, mierny; po vyschnutí bez zápachu

Bod vzplanutia: 35 – 52 °C podľa DIN EN ISO 2719

Balenie: 0,375 l · 0,75 l · 2,5 l · 5,0 l · 10 l · 25 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 24 m². Výdatnosť závisí predovšetkým od stavu dreveného povrchu. Všetky hodnoty sa vzťahujú na hladké hobľované alebo brúsené povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat. A/i) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 500 g/l. Podrobnú úplnú deklaráciu Vám zašleme na vyžiadanie.

Skladovateľnosť: 5 rokov a viac, ak je výrobok uchovávaný v originálnom uzavretom obale. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dôkladne premiešajte. Staré nátery s otvorenými pórmí dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplniť tmelom (Osmo Pasta do dreva). Povrch dreva dôkladne obrúste, začnite hrubým brusným papierom – konečné brúsenie pre podlahu P120–P150, nábytok P180–P240. Pred olejovaním odstráňte z povrchu prach z brúsenia.

Výsledok náteru závisí okrem iného aj od stavu dreva. Z tohto dôvodu odporúčame – najmä pri neznámych podkladoch – vykonanie skúšobného náteru.

Spôsoby aplikácie

Osmo plochým štetcom, kefou na natieranie podláh alebo valčekom z mikrovlákná naneste tenko v smere vlákien dreva a do 10 – 15 minút dôkladne rozotrite. Pri dobrom vetraní nechajte schnúť 4 – 5 hodín. Po zaschnutí naneste rovnako tenkú a rýchlu druhú vrstvu. Pri renovácii už raz olejovaného povrchu zvyčajne postačí jeden náter na očistený povrch.

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia

Cca 4 – 5 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu) pri dobrom vetraní. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia výrazne predlžuje.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Oleje zosilňujú prirodzený farebný odtieň dreva (trvalo mokrý efekt). Príliš výdatné nanosenie a nedostatočné vetranie spôsobujú predĺženie doby schnutia. Pre tmavé dreveniny a tvrdé drevo s vysokým podielom obsiahnutých látok (napr. wenge, merbau, jatoba a pod.) odporúčame použiť Osmo Čistý vosk. Skúšobný náter odporúčame.

U korkových povrchov je potrebné na základe vysokej savosti dbať na zvlášť tenký náter. Na korku je potrebné počítať s dlhšou dobou schnutia (min. 6 – 8 hodín). Do interiéru skriniek a zásuviek použiť maximálne jednu vrstvu, natrieť jemne handričkou.

Drevené povrchy ošetrované Osmo Tvrdým voskovým olejom Rapid sú ľahko udržiavateľné. K čisteniu za vlhka použite Osmo Wisch-Fix. K oživeniu a intenzívnemu čisteniu použite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší stupeň lesku dosiahnete tenkým nanosením Osmo Voskovej údržby po dôkladnom uschnutí a vyleštením po zaschnutí.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Výstražné upozornenia

VAROVANIE

Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávať mimo dosah detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a horúcich povrchov. Nefajčiť. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Handričky nasiaknuté týmto výrobkom ihneď po použití vyperte alebo skladujte vo vzduchotesne uzavretej kovovej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnymi predpismi (EU kód odpadu č. 08 01 11). Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované február 2023