

DEKORAČNÝ VOSK K APLIKÁCII STRIEKANÍM

Prírodné oleje a vosky · 8 odtieňov · kódy 3009/3010/3012/3013/3066/3084-3086 · 2,5 l · 5 l · 10 l

Osmo Dekoračný vosk k aplikácii striekaním rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. Je vodoodpudivý a oderuodolný a vytvára na dotyk príjemný povrch. V porovnaní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomernejšiu farbu a harmonický vzhľad. Jednoduchá aplikácia bez základovania a medzibrúsenia šetrí čas aj peniaze.

Je vyrobený na báze prírodných rastlinných olejov, nepraská, neolupuje sa. Odpudzuje vodu, nenáchylný k zašpineniu, odolný proti ošľapávaniu. Je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode podľa DIN 68861-1A. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Ideálny ako ochrana a dekoratívna úprava dreva na obloženie stien, lišty, nosníky, ako aj na dvere. Je vhodný tiež na drevotrieskové dosky a MDF. Ideálny ako farebný základný náter na drevo, na podlahové krytiny a na pretieranie tmavých drevených povrchov. Veľmi vhodný na nábytok a detské hračky.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafínov, oxidu železitého, sikatív, organických pigmentov a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Fyzikálne vlastnosti

Farebné odtiene:

- 3009** bezfarebný polomatný protišmykový R9
- 3010** natural
- 3012** biely krycí
- 3013** čierny krycí
- 3066** biely transparentný
- 3084** bezfarebný matný
- 3085** bezfarebný hodvábný polomatný
- 3086** bezfarebný lesklý

Špecifická hmotnosť: 0,85 – 1,08 g/cm³

Viskozita: 20 – 35 s DIN EN ISO 2431/4 mm

Zápach: slabý, mierny; po vysušení bez zápachu

Bod vzplanutia: > 30 °C

Balenie: 2,5 l · 5 l · 10 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 24 m², v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat. A/i) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 500 g/l.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Dekoračný vosk k aplikácii striekaním je pripravený ihneď na použitie, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórmí dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplniť tmelom. Povrch dreva dôkladne obrúste, začnite hrubým brúsnym papierom – konečné brúsenie pre podlahu P120–P150, nábytok P220–P240. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou odstráňte prach zmetaním a vysávaním.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu.

Spôsoby aplikácie

Osmo Dekoračný vosk k aplikácii striekaním je pripravený na priame použitie, pred aplikáciou dôkladne premiešať.

Prvý náter: pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej striekacej pištole / AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP. Množstvo vosku závisí od druhu dreva a jeho obrúsenia a činí 35–40 g/m². Počas schnutia zaistíte dostatočné vetranie a po uschnutí prebrúsiť brúsivom so zrnitosťou najmenej P220.

Druhý náter: pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej striekacej pištole / AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP. Množstvo vosku závisí od druhu povrchu a činí 35–40 g/m². Nechajte dobre zaschnúť, počas schnutia zaistíte dostatočné vetranie. Výrobok je možné aplikovať tiež štetcom alebo handričkou. Z vizuálnych dôvodov odporúčame vždy urobiť skúšobný nástrek.

Parametre pre aplikáciu nástrekom

Striekacia pištoľ s nádobkou RP (redukovaný tlak): striekací tlak 3–3,5 bar; tryska 1,3–2 mm.

Vysokotlaková striekacia pištoľ / AIRMIX: tlak materiálu 80–120 bar; tlak vzduchu 1–2,5 bar; tryska 0,28–0,38 mm.

Nízkotlaková striekacia pištoľ HVLP: vzhľadom na veľké množstvo týchto zariadení nie je možné stanoviť presné hodnoty nastavenia.

DEKORAČNÝ VOSK K APLIKÁCII STRIEKANÍM

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhutne mrazom, skladujte ho 24–36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

UPOZORNENIE

Príliš výdatné naniesenie produktu a nedostatočné vetranie spôsobujú predĺženie doby schnutia a vznik typického olejového zápachu. Vyberajte taký odtieň, ktorý zodpovedá prirodzenej farbe dreva alebo ľahko tmavší; odtieň overte skúšobným nástrekom.

Pre tmavé typy dreva a pre tvrdé drevo s vysokým podielom obsiahnutých látok (ako sú wenge, merbau, jatoba a pod.) použite Osmo Čistý vosk 1101.

S nepoužitým, suchým valčekom z minerálnych vlákien možno prípadné stopy po štetci opraviť behom 30 minút po nánose.

Do interiéru skriniek a zásuviek použiť maximálne jednu vrstvu, natrieť jemne handričkou alebo štetcom.

Povrchy s úpravou Osmo sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysávačom. Na čistenie za vlhka pridajte do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix a plochu zotrite mopom (nie na mokro!). Na oživenie a intenzívne čistenie v prípade potreby použite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší stupeň lesku dosiahnete, ak sa po dôkladnom uschnutí na očistené plochy tenko naniesie Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok; po uschnutí vyleštíte.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

VAROVANIE! Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Nevdychujte pary/aerosóly. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranu tváre a očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Kód odpadu obalu je 15 01 10. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované jún 2018