

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINÁL

Prémiový interiérový olej na podlahy a nábytok · Prírodné oleje a vosky · EN 71.3

OBLASTI POUŽITIA

- Masívne drevené podlahy (okrem hustých exotík)
- Palubkové podlahy, podlahy z OSB dosiek
- Korkové podlahy a neglazované keramické dlaždice
- Nábytok, schody, pracovné dosky v interiéri

FAREBNÉ ODTIENE

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 3011 bezfarebný lesklý | 3032 bezfarebný hodvábný lesk |
| 3062 bezfarebný matný | 3065 bezfarebný polomatný |

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafínov, sikatív (sušiacie činidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

VÝDATNOSŤ A VOC

Výdatnosť:	cca 24 m ² / 1 l pri 1 nátere
Obsah VOC:	max. 478 g/l (Kat. A/i, limit 500 g/l)
Skladovanie:	5 rokov+, sucho, dobre uzavreté

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť:	0,88 – 0,95 g/cm ³
Viskozita:	95 – 240 mPas
Zápach:	slabý; po vysušení bez zápachu
Bod vzplanutia:	> 60 °C
Balenie:	0,375 l · 0,75 l · 2,5 l · 10 l · 25 l

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

- Drevo musí byť čisté, suché (max. vlhkosť 18 %)
- Neriedte — pripravené ihneď na použitie, premiešajte
- Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť
- Brúsiť: podlaha P120-P150, nábytok P180-P240
- Pred aplikáciou odstrániť prach zmetaním a vysávaním

Spôsob aplikácie

- Naneste tenko plochým štetcom, kefou alebo valčekom
- Nanášajte v smere vlákien dreva, dôkladne rozotrite
- 1. náter: schnúť 8-10 hod., potom 2. náter
- Pri renovácii olejovaného dreva zvyčajne 1 náter

Doba schnutia: cca 8-10 hodín (23 °C, 50 % rel. vlhkosť)
Úplné vytvrdzenie po 2-3 týždňoch. Pri sušení dobre vetrajte.

UPOZORNENIE

Oleje 3011 a 3032 zosilňujú prírodné sfarbenie dreva (trvale "mokrý" efekt). Príliš výdatné nanesenie a nedostatočné vetranie predlžujú dobu schnutia. Pre tmavé a tvrdé dreviny s vysokým podielom obsiahnutých látok (wenge, mahagón, merbau) použite **Osmo Čistý vosk 1101**.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINÁL

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Uchovávať mimo dosah detí
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom
- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal
- Používajte len v dobre vetranom priestore

POZOR! Nebezpečenstvo samovznietenia

Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe.

HORĽAVOSŤ

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý).

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením.

Číslo dopadu: 08 01 11 · Recyklovať možno len úplne vyprázdnené obaly.

UPOZORNENIE (POKRAČOVANIE)

S nepoužitým, suchým valčekom z mikrovlákien možno prípadné stopy po štetci opraviť behom 30 minút po nánose. Do interiéru skriniek a zásuviek použiť maximálne jednu vrstvu, natrieť jemne handričkou alebo štetcom.

Povrchy s úpravou Osmo sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysávačom. K čisteniu za vlhka pridajte do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix a plochu zotrite mopom (nie na mokro!).

K oživeniu a intenzívnemu čisteniu v prípade potreby použite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší stupeň lesku dosiahnete, ak sa po uschnutí na očistené plochy tenko nanesie Osmo Vosková údržba a po uschnutí vyleštíte.

Čistenie náradia: Osmo Čistič štetcov (bez aromatických zložení).

UPOZORNENIE K INFORMÁCIÁM

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.