

ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Prírodné rastlinné oleje · kódy 3079 / 3081 / 3098 / 3440 · 40–60 m²/l · schnutie 3–4 hod.

Osmo Údržbový olej je ideálny na údržbu a oživenie povrchov. Je to číra, rýchloschnúca povrchová úprava dreva pre olejované a voskované drevené podlahy. Podlaha oživená Osmo Údržbovým olejom je menej náročná na renováciu. Oživí zvetralé a matné podlahy.

Osmo Údržbový olej je vodoodpudivý a oderuodolný a vytvára na dotyk príjemný povrch. Jednoduchá aplikácia bez základovania a medzibrúsenia šetrí čas aj peniaze. Je vyrobený na báze prírodných rastlinných olejov, nepraská, neolupuje sa. Odpudzuje vodu, nenáchylný k zašpineniu, odolný proti ošľapávaniu. Je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode podľa DIN 68861-1A. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Osmo Údržbový olej je ideálny na údržbu všetkých drevených podláh ošetrených Osmo Tvrdým voskovým olejom, ako je napr. masívne drevo, dosky, parkety, korok, podlahy, schody, nábytok, verejné interiéry v múzeách a reštauráciách a pod.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnčnicový olej, sójový olej, ľanový olej a bodliakový olej), oxidu titaničitého (biely pigment), sikaťív (sušiacich činidiel) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Fyzikálne vlastnosti

Farebné odtiene:

- 3079** bezfarebný matný
- 3081** bezfarebný hodvábný polomatný
- 3098** bezfarebný polomatný protišmykový R9
- 3440** biely transparentný

Špecifická hmotnosť: 0,85 – 0,95 g/cm³

Viskozita: 40 – 60 s DIN EN ISO 2431/4 mm

Zápach: slabý, mierny; po vysušení bez zápachu

Bod vzplanutia: > 60 °C

Balenie: 1,0 l · 2,5 l · 10 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 40–60 m², v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt je mimo rozsahu pôsobnosti.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24–36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Údržbový olej je pripravený ihneď na použitie, neriedte. Dobre premiešajte.

Pred použitím povrch dôkladne očistite Osmo Intenzívnym čističom a opláchnite čistou vodou.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu.

Spôsoby aplikácie

Osmo Údržbový olej je pripravený na priame použitie, pred aplikáciou dôkladne premiešať. Prípravok naneste v tenkej vrstve Osmo valčekom z mikrovlákna alebo stierkou na suchý a čistý drevený povrch a rozotrite bielym leštiacim kotúčom. Odstráňte nadbytočný materiál. Na malé plochy je možné prípravok naniesť bavlnenou handričkou neuvolňujúcou vlákna a dobre rozleštiť. Nechajte dobre zaschnúť, zaistíte dostatočné vetranie.

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čistič štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia

Cca 3–4 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení dobre vetrajte.

ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Výsledok ošetrovania závisí na vlastnostiach dreva; odporúčame previesť skúšobný náter. Ak je drevo neošetrené alebo už zvetrané, je nutné povrch najprv obrúsiť a ošetriť Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Povrchy s úpravou Osmo sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysávačom. Na čistenie za vlhka pridajte do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix a plochu zotrite mopom (nie na mokro!). Na oživenie a intenzívne čistenie v prípade potreby použite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší stupeň lesku dosiahnete, ak sa po dôkladnom uschnutí na očistené plochy tenko nanesie Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok; po uschnutí vyleštite.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajúte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovania. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované február 2018