

VIDIECKA FARBA

Pololesklá krycia farba na drevo pre exteriér · 19 farebných odtienov

Osmo Vidiecka farba je pololesklá krycia farba na drevo, určená na použitie v exteriéri. Umožňuje drevu dýchať, obmedzuje napúčanie a vysušovanie dreva. Uschnutý náter je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. **Nepraská, neolupuje sa a netvorí šupinky.** Prekrýva prirodzenú farbu dreva, ale zanechá jeho štruktúru. Aplikuje sa jednoducho, nie je nutný základný náter. Je ľahko spracovateľný, v priebehu nanášania nezasychá. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Ideálny na ochranu dreva vo vonkajšom prostredí, drevené konštrukcie, na nové aj renovačné nátery, pre ploty, zásteny, prístiešky, záhradné domčeky a pre záhradný nábytok.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov (60-65 % pevných látok: slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej), oxidu titaničitého (biely pigment), sikatív (sušiace činidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Farebné odtiene

2101 biely	2204 slonová kosť
2205 slnečno žltý	2308 nordicky červený
2310 céder / červené drevo	2311 karmínovo červený
2320 smrekovo žltý	2404 jedľovo zelený
2501 labrador modrý	2506 kráľovsky modrý
2507 holubí modrý	2606 stredne hnedý
2607 tmavo hnedý	2703 čierno šedý
2704 kamenne šedý	2708 pieskovo šedý
2716 antracitovo šedý	2735 svetlo šedý
2742 cestne šedý	

Fyzikálne vlastnosti

Špecifická hmotnosť: 1,00 - 1,35 g/cm³

Viskozita: 20 - 60 s DIN EN ISO 2431/4 mm

Zápach: slabý, mierny; po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: > 60 °C

Balenie: 0,75 l · 2,5 l · 25 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 26 m², v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom v pokrytí.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat. A/e) 400 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 400 g/l.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 - 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKÁČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 20 %). Staré nátery s otvorenými pórmí očistiť, alebo ľahko prebrúsiť jemným brusným papierom. Prach starostlivo odstrániť. Nové drevo natrieť pokiaľ možno zo všetkých strán. Pokiaľ bude požadovaná vo vonkajších priestoroch dodatočná ochrana proti hnilobe, modraniu dreva a napadnutia hmyzom, na drevo pred tým naniesť pokiaľ možno zo všetkých strán bezfarebný impregnačný náter Osmo Impregnácia WR.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

Spôsoby aplikácie

Osmo biela krycia farba na drevo je pripravená na použitie. Neriediť. Pred použitím dobre premiešať. Naniesť Osmo plochým štetcom, v tenkej vrstve v smere vlákien dreva a rovnomerne rozotrieť. Nechajte schnúť cca 10 - 12 hodín, dobre vetrajte. Počas sušenia zabezpečte dobré vetranie. Ak je to možné, naneste farebný náter ešte pred zostavením drevenej konštrukcie tak, aby bol náter všade. Po vysušení naneste druhú vrstvu, rovnomerne v tenkej vrstve.

Pri rekonštrukčných prácach zvyčajne stačí naniesť jeden náter na suchý a čistý povrch.

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia

Cca 10 - 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte.

VIDIECKA FARBA

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Osmo Vidiecka farba je dôveryhodná voľba už desaťročia. K dispozícii je v RAL a NCS farebných odtieňoch. Na vyžiadanie je k dispozícii s biocídnymi prísadami na ochranu dreva.

Mnohé druhy dreva sú náchylné k prirodzenému vymývaniu vo vode rozpustných farebných zložiek dreva.

ČISTENIE NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosti distribútora.

finishing.sk

Ulica svornosti 43, 821 06 Bratislava

+421 949 003 574

info@finishing.sk

www.finishing.sk

aktualizované december 2017