

# DisboPOX® W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht



Vodivá, pigmentovaná, dvojzložková epoxidová živica na vodnej báze v systéme antistatických podláh a systému ochrany vodných zdrojov.

## Popis výrobku

### Účel použitia

Vodivý medzináter pre antistatické vodivé podlahy a systém ochrany vodných zdrojov. Možno použiť aj na iné vodivé podlahové nátery Disbon.

### Vlastnosti

- veľmi dobre vodivá vrstva
- ideálne priľnavé vlastnosti
- pre externý monitoring zaplavenia podlahy
- minimálne emisie organických prchavých látok

Testované podľa testovacích kritérií AgBB na veľmi nízky obsah prchavých organických látok (emisie VOC) zo stavebných výrobkov relevantných pre interiér. Hodnotiaca schéma AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) bola odvodená úradmi pre životné prostredie a zdravie pre použitie stavebných materiálov v zdravotne citlivých miestach, ako sú napríklad spoločenské miestnosti, školy, zdravotné zariadenia atď.

### Materiálový základ

Vodivá dvojzložková epoxidová živica na vodnom základe.

### Balenie/veľkosti balenia

Balenie 10 kg: zložka A (základná hmota): kovové vedro 2 kg, zložka B (tužidlo): plastové vedro 8 kg

### Farebné odtiene

Čierna

### Skladovanie

V chlade, suchu, dostatočne nad bodom mrazu. Pri nižších teplotách skladujte materiál pred spracovaním pri teplote cca 20 °C. Skladovateľnosť v originálnom uzavretom obale je minimálne 6 mesiacov.

### Technické údaje

- Hustota: cca 1,08 g/cm<sup>3</sup>

## Spracovanie

### Zmiešavací pomer

Zložka A (základná hmota) : zložka B (tužidlo) = 1 : 4 hmotnostných dielov

### Spotreba

cca 120 g/m<sup>2</sup>

### Doba spracovateľnosti

cca 60 min.

### Podmienky spracovania

Minimálne 15 °C, max. 30 °C. Relatívna vlhkosť nesmie prekročiť 80 %. Teplota podkladu musí byť vždy minimálne 3° nad teplotou rosného bodu. Počas fázy vysychania zaistite dostatočné vetranie, pretože vlhkosť sa môže zvýšiť odparovaním obsiahnutej vody. Vyhnite sa prievanu.



Čistenie nástrojov

Ihneď po použití a po dlhšom prerušení práce očistite vodou alebo teplou mydlovou vodou.

## Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/  
bezpečnostné odporúčania  
(Stav v momente tlače)

Produkt určený iba na odborné spracovanie.

*Zložka A:*

Spôsobuje podráždenie kože. Môže vyvolať alergické kožné reakcie. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Vyvarujte sa vdychovaniu hmly alebo výparov. Zabráňte vniknutiu do očí, na koži alebo odev. Po použití dôkladne umyte pokožku. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**Obsahuje:** Bis-propán, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propyléter, Oxiran, Mono[(C12 -14-alkyloxy)metyl]-derivát.

*Zložka B:*

Spôsobuje podráždenie kože. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Zabráňte vniknutiu do očí, na koži alebo odev. Po použití dôkladne umyte pokožku. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Pokiaľ je to možné, vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Pri podráždení kože: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**Obsahuje:** Adukt polyamin-amid-epoxidová živica, ľanový olej, polymér s bisfenolom A, diglycidyletherom bisfenolu A, diethylentriamin, formaldehyd, glycidylphether a pentát.

Likvidácia

Zvyšky materiálu: Základný materiál nechať vytvrdnúť tužidlom a zlikvidovať ako odpad farby. Nevytvrdené zvyšky produktu a nevyčistené obaly je nutné likvidovať ako nebezpečný odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre  
obsah prchavých organických  
zlúčenín

tohto produktu (kat. A/J): 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 15 g/l prchavých organických zlúčenín (VOC).

Kód Gis

RE30  
(zastaraný kód: RE1)

Bližšie informácie

Vid' karta bezpečnostných údajov. Pri spracovaní materiálu je potrebné dodržiavať požiadavky pracovnej ochrany pri práci.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.  
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava  
Tel.: +421 905 591 584  
e-mail: obchod@caparol.sk  
www.caparol.sk

## Technické informácie · Vydané: január 2025

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezabývajú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: január 2025

Caparol Slovakia s.r.o. · Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 905 591 584 · e-mail: obchod@caparol.sk · Internet: www.caparol.sk